

Tabela 1

## ZAHTEVANE LASTNOSTI KAMNINE ZA PROIZVODNJO TOLČENCA

	Metoda priskave	Kriteriji kakovosti
1 Mineraloško petrografski pregled	JUS B.B8.003	
2 Prostorninska masa	JUS B.B8.032	min. 2600 kg/m <sup>3</sup>
3 Vpijanje vode	JUS B.B8.010	max. 1%
4 Tlačna trdnost - v suhem stanju - v z vodo zasičenem stanju - po 25 ciklih zmrzovanja in odtaljevanja	JUS B.B8.012	min. 150 MN/m <sup>2</sup>
5 Obstojnost na zmrzal	JUS B.B8.002	max. 5%